

## Südlub Silo – Voranstrich schwarz

### Kurzbeschreibung

Voranstrich mit außerordentlich guter Haftung für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Klebe- oder Deckanstriche auf neuem und altem Untergrund. Kalt zu verarbeitender, dünnflüssiger und geruchsschwacher Voranstrich, lösemittelhaltig auf Basis spez. Hartbitumen mit haftverbessernden Zusätzen. In seiner Beschaffenheit entspricht das Produkt der DIN 18195 Teil 2 und der AIB-Vorschrift (01.01.97) der Deutschen Bahn.

### Für folgende Anwendungen empfohlen:

Der Untergrund muss tragfähig, nicht abmehlend oder absandend, sauber und trocken sein. Schadhafte Beton- und Putzflächen, Risse und Löcher sind auszubessern. Reste von Öl und Fett sind zu entfernen. Glatte, dichte Betonflächen unbedingt anrauen (sandstrahlen) oder absäuern (verdünnte Salzsäure). Gründlich abwaschen! Geputzte Wandflächen nicht glätten, sondern abreiben. Voraussetzung für die nachfolgende Beschichtung ist ein feingriffiger Untergrund. Bei Verwendung von Dichtungsmitteln ist ein Haftungsversuch vorzunehmen. Geschliffene Wände / Böden sind für eine Beschichtung ungeeignet! Silo-Voranstrich schwarz wird durch streichen oder walzen auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Gründlich einbürsten, bzw. von unten nach oben rollen. Der Anstrich ist lösemittelhaltig und muss von Zündquellen ferngehalten werden. Nicht Rauchen! Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. In Innenräumen mit Atemschutz und Zwangsentlüftung arbeiten. Gefäße nicht offen stehen lassen. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten. Der Anstrich wird bei Kälte zähflüssig. Bei zu großer Hitze und Sonneneinstrahlung kann es zu Blasenbildung kommen. Original verschlossen ein bis zwei Jahre lagerfähig.

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Silo - Voranstrich
Farbe			schwarz
Dichte			ca. 0,850
Flammpunkt	°C		> 21
Trocknung			bei 20°C ca. 3 Stunden
Verbrauch			ca. 200 – 300 ml/m <sup>2</sup>

Erhältlich ist Silo-Voranstrich schwarz im 30 Liter-Eimer.

### Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG Mineralvertrieb

Sitz der Gesellschaft:  
Schwarzenbach an der Saale  
Handelsregister Hof HRB-Nr. 2251  
Geschäftsführer: Sigmund Hoffmann,  
Thomas Hoffmann  
Steuer-Nr. 223 / 163 / 03203

**95126 Schwarzenbach an der Saale**  
Industriestr. 4  
Gewerbegebiet Nord  
Telefon 0 92 84 - 95 04 - 0  
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

**08529 Plauen**  
Zum Plom 14  
Gewerbegebiet Neuensalz  
Telefon 0 37 41 - 41 74 - 0  
Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

**95032 Hof an der Saale**  
Am Güterbahnhof 12  
Telefon 0 92 81 - 79 10 3  
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30