

Südlub Silolack Universal grün

Kurzbeschreibung

Für Innen und Außen bei Alt- und Neusilos, insbesondere Fahrsilos. Düngemittelboxen, Melkküchen, Stallwänden, Wasserbecken, Fassaden, gewerblichen Räumen usw. Umweltfreundliche, gebrauchsfertige Spezialfarbe auf Kunststoffdispersionsbasis. Beständig gegen Säuren und Temperaturen, die in Silos auftreten. Scheuerfestigkeit nach TAKD wasser- und ölbeständig. Mehrjährig haltbar mit Schimmelschutzzusatz. Haftet auf allen gebräuchlichen Untergründen, wie Beton, Verputz, Mauerwerk, Holz, Bitumen usw., auf Metall nach Korrosionsschutzanstrich.

Für folgende Anwendungen empfohlen:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Festhaftende Silo-, Dispersions-, Bitumen, Kunststoff- oder Lackfarben müssen nicht entfernt werden. Kalk, kreibende Anstriche, Leimfarben und alle losen Teile müssen entfernt werden. Sandenden Putz und durch Silosäuren angegriffenen Putz total entfernen; glatte, dichte Betonflächen leicht anrauen, z.B. durch Absäuren mit verdünnter Salzsäure oder durch Sandstrahlen, danach gründlich abwaschen und trocknen lassen. Beschädigungen des Verputzes, des Mauerwerks, Risse und Löcher müssen vor dem 1. Anstrich ausgebessert werden. Vor allem ist auf zementschleier-, staub- und auf schalölfreie Oberflächen zu achten, die auch keine Chemikalien und andere Zusatzstoffe enthalten dürfen. Nach Regen oder Auswaschen 3 – 4 Tage trocknen lassen. Bei Neubauten darauf achten, dass die Abbindezeit für Beton von 4 Wochen eingehalten wird. Unbedingt Betonnachbehandlung durchführen! Durch kapillare Feuchtigkeitswanderung und dem damit zusammenhängenden Wasserdampfdruck werden Anstriche vom Untergrund abgehoben und zerstört. Abhilfe gegen Bodenfeuchtigkeit erzielt man durch gute Rollierung, ausreichend tief angelegte Drainagen, Dampfsperren und Isolierung mit Bitumenanstrich (Silolack). Nach gründlichem Aufrühren streichen oder walzen. Zum Abtönen, je nach Farbwunsch, eine handelsübliche Abtönfarbe einrühren. Bei Verwendung als Siloanstrich max. 1 kg Abtönfarbe auf 20 kg Silolack universal verwenden, um die Säureresistenz nicht nachteilig zu verändern. Um eine ausreichende Schichtdicke zu erhalten, sind ein verdünnter Voranstrich und zwei Deckanstriche erforderlich. Bei Silos ist die Bodenplatte bis Sockelhöhe ca. 50 cm mit Silo-Voranstrich schwarz und dann mit Silolack schwarz zu streichen. Bei trockener, nicht feuchter Witterung verarbeiten. Die Bodentemperatur darf +10°C nicht unterschreiten. Ideale Verarbeitungstemperatur +15°C bis +25°C. Original verschlossen ein bis zwei Jahr lagerfähig.

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Silolack Universal grün
Farbe			grün
Dichte			1,28
Haftfestigkeit			mehr als 20kp/cm ²
Trocknung			nach 1 – 2 Stunden handtrocken
Verbrauch			200g/m ²

Erhältlich ist Silolack universal im 25kg- Eimer.

Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG Mineralvertrieb

Sitz der Gesellschaft:
Schwarzenbach an der Saale
Handelsregister Hof HRB-Nr. 2251
Geschäftsführer: Sigmund Hoffmann,
Thomas Hoffmann
Steuer-Nr. 223 / 163 / 03203

95126 Schwarzenbach an der Saale
Industriestr. 4
Gewerbegebiet Nord
Telefon 0 92 84 - 95 04 - 0
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

08529 Plauen
Zum Plom 14
Gewerbegebiet Neuensalz
Telefon 0 37 41 - 41 74 - 0
Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

95032 Hof an der Saale
Am Güterbahnhof 12
Telefon 0 92 81 - 79 10 3
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30